

TECHNISCHE BÄDER	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT		
	NICHT BESTÄNDIG	BEDINGTE BESTÄNDIG	RESISTENT
fotochemische Bäder	X		
Galvanikbäder	X		

BAUMATERIALIEN & BAUTENSCHUTZMITTEL	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT		
	NICHT BESTÄNDIG	BEDINGTE BESTÄNDIG	RESISTENT
Heißbitumen		X	
Kaltbitumen	X		
Gips			X
Mörtel			X
Zement			X

CHEMIKALIEN, LÖSUNGSMITTEL U. WEITERE CHEMIKALIEN	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT		
	NICHT BESTÄNDIG	BEDINGTE BESTÄNDIG	RESISTENT
Aceton	X		
Akkumulatorsäure			X
Aluminiumchlorid			X
Aluminiumsulfat			X
Ammoniakwasser			X
Ammoniumsulfat			X
Arsen			X
Arensäure			X
Äther	X		
Benzaldehyd	X		
Benzin, rein			X
Benzol	X		
Brom	X		
1-Butanol	X		
Buttersäure, bis zu 5%			X

CHEMIKALIEN, LÖSUNGSMITTEL U. WEITERE CHEMIKALIEN	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT		
	NICHT BESTÄNDIG	BEDINGTE BESTÄNDIG	RESISTENT
Calciumchlorid			X
Calciumhypochlorit			X
Chlor, flüssig	X		
Chlorethylether	X		
Chlorierter Kohlenwasserstoff	X		
Chlorphenol	X		
Chlorwasser		X	
Cyclohexan			X
Diacetonalkohol	X		
Diamylphthalat		X	
Diethylenglykol			X
Dibutylphthalat	X		
Diethylphthalat	X		
Dioxan			X
Eisen-II-Chlorid			X
Eisen-III-Chlorid			X
Ethanol, bis zu 30%	X		
Ethanol, konzentriert	X		
Ethylacetat	X		
Ethylbromid	X		
Ethylbutyrat	X		
Ethylenbromid	X		
Essigsäure, bis zu 25%	X		
Essigsäure, Konzentriert			X
Glycerin			X
Glykol			X
Harnsäure, bis zu 20%			X
Heptan	X		
Jod, metallisch			X
Kaliumbichromat			X

CHEMIKALIEN, LÖSUNGSMITTEL U. WEITERE CHEMIKALIEN	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT		
	NICHT BESTÄNDIG	BEDINGTE BESTÄNDIG	RESISTENT
Kaliumcarbonat			X
Kaliumchlorid			X
Kaliumcyanid			X
Kaliumnitrat			X
Kaliumpermanganat			X
Kalkmilch			X
Kresol			X
Kupfersulfat			X
Mangansulfat			X
Magnesiumchlorid			X
Magnesiumsulfat	X		
Methylethylketon		X	
Methanol, bis zu 30%	X		
Methanol, konz.	X		
Milchsäure, bis zu 20%	X		
Butyllactat			X
Natriumbisulfit			X
Natriumcarbonat			X
Natriumchlorat			X
Natriumchlorid			X
Natriumhypochlorit			X
Natriumsulfat			X
Natriumsulfid			X
Natriumhydroxidlösung			X
Nickelsulfat	X		
Oxalsäure			X
Perchlorethylen	X		
Petrolether			X
Erdöl		X	
Phenole	X		

CHEMIKALIEN, LÖSUNGSMITTEL U. WEITERE CHEMIKALIEN	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT		
	NICHT BESTÄNDIG	BEDINGTE BESTÄNDIG	RESISTENT
Phosphor, weiß	X		
Phosphorsäure, bis zu 10%			X
Phosphortrichlorid	X		
Pikrinsäure, 1%ig in Wasser			X
2-Propanol		X	
Propylen			X
Quecksilber			X
Salpetersäure, bis zu 20%			X
Salpetersäure, über 70%	X		
Chlorwasserstoffsäure, 2%			X
Schwefel			X
Schwefeldioxid, flüssig	X		
Kohlenstoffdisulfid	X		
Schwefelsäure, bis zu 30%			X
Schwefelhaltige Säure, bis zu 5%			X
Schwefelhaltige Säure, konz.		X	
Seifenlösung			X
Silbernitrat			X
Soda			X
Industriealkohol	X		
Stearinsäure			X
Sulfurylchlorid			X
Terpentinöl			X
Terpentin-Ersatzstoff		X	
Toluol	X		
Trichloressigsäure	X		
Wasserstoffperoxid, bis zu 40%			X
Wasserstoffperoxid, über 40%		X	
Weinsäure, bis zu 50%			X
Xylol	X		

CHEMIKALIEN, LÖSUNGSMITTEL U. WEITERE CHEMIKALIEN	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT		
	NICHT BESTÄNDIG	BEDINGTE BESTÄNDIG	RESISTENT
Zinksulfat, fest			X
Zinksulfat, wässrig			X
Zinn (IV)-chlorid			X
Zitronensäure, bis zu 20%			X

DESINFEKTIONSMITTEL - MARKENPRODUKTE	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT		
	NICHT BESTÄNDIG	BEDINGTE BESTÄNDIG	RESISTENT
®BAKTOLAN, bis zu 5%			X
®BAKTOLAN, konz.		X	
®CHLORAMIN, Lösung			X
®ELMOCID GAMMA, bis zu 2%			X
®MEFAROL, bis zu 1%			X
®MERCKOJOD, bis zu 1%			X
®MERFEN			X
®PERHYDROL			X
®PERODIN X			X
®SAGROTAN, bis zu 2%			X
®SAGROTAN, bis zu 5%		X	
®ZEPHIROL, bis zu 5%			X

FETTE, ÖLE & WACHSE	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT		
	NICHT BESTÄNDIG	BEDINGTE BESTÄNDIG	RESISTENT
Mineralöl			X
Pflanzen fette			X
Tierische Fette			X
Silikonöl		X	

FETTE, ÖLE & WACHSE	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT		
	NICHT BESTÄNDIG	BEDINGTE BESTÄNDIG	RESISTENT
Bier, Wein			X
Fruchtsaft, Milch, Kaffee			X
Schokolade			X
Kamillenextrakt			X
Tabakessig			X
alkoholische Getränke bis zu 30%		X	
Wasser, Mineralwasser			X

KLEBSTOFFE UND DICHTUNGSMITTEL	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT		
	NICHT BESTÄNDIG	BEDINGTE BESTÄNDIG	RESISTENT
Acrylat-Dichtungsmasse	X		
Allzweckkleber		X	
Dichtungsstreifen (®EGO-FERM, TEROSTAT 81/86)			X
Isolierband			X
®PATTEX-Spezial-Kleber		X	
®PERBUNAN			X
®PLEXIT		X	
®PLEXISOL-Kleber		X	
®PLEXTOL-Klebstoff			X
Polyurethan-Dichtmasse	X		
Silikonkautschuk		X	

KÖRPERPFLEGE UND SCHÖNHEITSMITTEL	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT		
	NICHT BESTÄNDIG	BEDINGTE BESTÄNDIG	RESISTENT
®DIPLONA-Haaröl			X
Gesichtswasser	X		
Meerwasser			X

KÖRPERPFLEGE UND SCHÖNHEITSMITTEL	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT		
	NICHT BESTÄNDIG	BEDINGTE BESTÄNDIG	RESISTENT
Torfwasser			X
Nagellacke	X		
Nagellackentferner	X		
Salben			X
Seifen			X

LEBENSMITTEL UND GEWÜRZE	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT		
	NICHT BESTÄNDIG	BEDINGTE BESTÄNDIG	RESISTENT
Anis, Lorbeer, Muskatnuss			X
Bienenhonig, rein			X
Fleisch, Fisch			X
Kochsalz			X
Essiggurken			X
Nelken	X		
Pfeffer, Zimt, Zwiebeln			X
Eiscreme			X

REINIGUNGSMITTEL - ALLGEMEIN	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT		
	NICHT BESTÄNDIG	BEDINGTE BESTÄNDIG	RESISTENT
Alkohol, bis zu 30%		X	
Alkohol, konz.	X		
Benzin, rein			X
Benzin, aromatische Stoffe enthaltend	X		
Bleichmittel			X
Fleckenentferner	X		
Perchlorethylen	X		

REINIGUNGSMITTEL - ALLGEMEIN	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT		
	NICHT BESTÄNDIG	BEDINGTE BESTÄNDIG	RESISTENT
Petroleum		X	
Animonia-Lösung			X
Seifenwasser			X
Sodawasser			X
Industriesprit	X		
Terpentinöl			X
Terpentinersatz		X	
Tetrachlorkohlenstoff	X		

REINIGUNGSMITTEL - MARKENPRODUKTE	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT		
	NICHT BESTÄNDIG	BEDINGTE BESTÄNDIG	RESISTENT
®AJAX			X
®BÖTTCHERIN			X
®BURNUS			X
®FEWA			X
®FRAPPIN			X
®FÜLLBOX			X
antistatischer Kunststoffreiniger und Kurator			X
®LAVAPLEX			X
®PERSIL			X
®PLEXIKLAR			X
®PRIL			X
®REI			X
®SEIFIX			X
®SIDOLIN		X	
®SPECTROL		X	
®SPÜLI		X	
®WC-00			X
®FEWA			X